

透气型塑胶跑道报价 透气型塑胶跑道 河北启成体育器材施工

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 透气型塑胶跑道报价 透气型塑胶跑道 河北启成体育器材施工 |
| 公司名称 | 河北启成体育器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县杨集乡小郝村 |
| 联系电话 | 15350778077 15350778077 |

产品详情

混合型塑胶跑道的特性

混合型塑胶跑道

不受季节及温差影响.能维持高水准的品质

不受紫外线.臭氧.酸雨等污染.不会褪色.粉化或软化.能长期保持鲜艳色彩

具有适度的弹性及反弹力.适度吸收冲击力.

耐磨性.耐压缩性佳.抗钉力.耐冲击性强

使用自流平材料.表面平坦.保持比赛场地的平整度

特殊的施工工艺.强粘接力.压制水分上升.不会产生起泡.剥离等现象

表面颜色柔和.无刺眼光线反射.可采用多种色彩搭配.美观.达到

施工工艺：

a.对基础进行防水或封底处理，保养 24 小时后即可摊铺跑道底层

b.产品配比，A组分：B组分=1：5(重量比)，催化剂参考用量为PU总量的1%。用跑道底材

按掺 25% 粒径 3-4mm 高弹性黑胶粒，搅拌均匀后倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度 9mm，固化保养 24 小时。

c.然后把防滑跑道面漆和1-3mmEPDM 防滑颗粒按照1：1的比例搅拌均匀，用喷涂机进行均匀喷涂

d.保养24 小时后可以对场地进行画线，透气型塑胶跑道，对跑道保养一个星期即可使用，在通常的使用温度范围，面漆无须使用催化剂。

混合型塑胶跑道施工工艺

混合型塑胶跑道施工工艺

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道面漆。

3、特点

整体性能好，适用于各级体育比赛场地。维护方便、经济、可吸收强劲冲击，耐老化，透气型塑胶跑道施工，色彩鲜艳。在沥青基础上铺装。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定

复合型塑胶跑道施工时常见裂缝及预防干缩裂缝及预防干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩，且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝通常会影响到混凝土的抗渗性，引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性，在水压力的作用下会产生水力劈裂影响到混凝土的承载力等等。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。主要预防措施一、是选用收缩量较小的水泥，一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥，降低水泥的用量。二、是混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，干缩越大，因此在混凝土配合比设计中应尽量控制好水灰比的选用，透气型塑胶跑道报价，同时掺加合适的减水剂。三、是严格控制混凝土搅拌和施工中的配合比，混凝土的用水量不能大于配合比设计所给定的用水量。四、是加强混凝土的早期养护，并适当延长混凝土的养护时间。冬季施工时要适当延长混凝土保温覆盖时间，并涂刷养护剂养护。五、是在混凝土结构中设置合适的收缩缝。

透气型塑胶跑道报价-透气型塑胶跑道-河北启成体育器材施工由河北启成体育器材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北启成体育器材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!