

富辰有限公司 环氧丙烯酸涂料报价 福建丙烯酸涂料

产品名称	富辰有限公司 环氧丙烯酸涂料报价 福建丙烯酸涂料
公司名称	廊坊富辰防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	15132639966 15132639966

产品详情

丙烯酸涂料技术参数：

漆膜外观:漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度: 25 μm

干燥时间:标准厚度单涂层，25℃，

表干 2h，实干 24h

光泽:(60°)亮光: 90°，

哑光:商定(20°~80°)

铅笔硬度: HB

附着力: 1(划格法，级)

杯突试验: 4mm

弯曲实验: 2mm

耐水性:240h

耐性:24h

耐侯性:人工加速老化 BN04-1，800h;失光 1，粉化 1

涂装参考：湖北丙烯酸聚氨酯漆价格

涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、辊涂、刷涂

配比：漆料：固化剂=20：4(重量)

熟化时间：30分钟

适用期(25℃)：8小时

理论用量：8—10平方米/Kg/道(干膜厚度30 μm)

复涂间隔时间(25℃)：24h以上

丙烯酸涂料施工条件：施工温度5—38℃，空气相对湿度小于75%

包装规格：20kg/桶

丙烯酸涂料储存运输：存放于阴凉、干燥、通风处。应远离火源。防水、防漏、防高温，包装未开启情况下，漆料储存期一年、固化剂6个月。超过储存期，改性丙烯酸涂料价格，如按标准检测符合要求仍可使用。

丙烯酸聚氨酯树脂漆具有优异的室外耐候性和装饰性，有耐酸、耐碱、耐水、耐油的特点，以及良好的附着力、保色性、热稳定性。丙烯酸涂料适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、石油设备、电力设备、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金等区域的防腐涂装。丙烯酸涂料施工参数：表面处理要求：涂装金属表面干燥、无油污、灰尘等异物，金属制品表面经过磷化处理更好，并将表面清理干净。开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物无色差即可涂覆。底、中涂漆涂装间隔时间短些，涂装面漆间隔时间长些。稀释剂及稀释比：丙烯酸涂料用稀释剂，3-10%。丙烯酸涂料施工注意：在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。理论消耗量：如果不考虑实际施工各种因素的影响，理论耗量约0.20kg/m²。贮存和运输：贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。存放温度不高于40℃。

丙烯酸涂料是在传统的丙烯酸树脂基础上，加入长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、耐候颜填料、耐候添加剂等经先进工艺制备而成的单组分自干性耐候防腐涂料。丙烯酸涂料漆膜具有很好的硬度又有的柔韧性，耐化学腐蚀。突出的耐候性，光亮丰满，干燥性好，环氧丙烯酸涂料价格，表干快而不沾灰等特性，使之成为了在重防腐涂装体系中的优选面漆。丙烯酸涂料耐久性能相当好，福建丙烯酸涂料，特别是耐黄变性，干燥环境下，可以耐受的高温达120℃，环氧丙烯酸涂料报价，但是会有些许老化黄变。如果需要长期保持良好的色泽，设备和管道等的操作温度建议不超过80℃。涂覆过厚，会导致起泡或很差的成膜状态，并影响其性能。

富辰有限公司(图)-环氧丙烯酸涂料报价-福建丙烯酸涂料由廊坊富辰防腐设备有限公司提供。廊坊富辰防腐设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富辰——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市大城县工业园区，联系人：王见。

