

# PA-765A ABS 台湾奇美 PA-765A ABS原料 阻燃ABS 奇美ABS 防火

产品名称	PA-765A ABS 台湾奇美 PA-765A ABS原料 阻燃ABS 奇美ABS 防火
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美ABS
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

## 产品详情

CHI MEI CORPORATION产品说明：

POLYLAC PA-765A是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品。

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

POLYLAC PA-765A 物性表

基本信息

黄卡编号

E56070-565074

RoHS 合规性

E56070-565073

加工方法

RoHS 合规

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

比重	1.17	g/cm3	ASTM D792, ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率)			ASTM D1238
200 ° C/5.0 kg	4.6	g/10 min	ASTM D1238
220 ° C/10.0 kg	46	g/10 min	ASTM D1238
溶化体积流率 (MVR)	46.0	cm3/10min	ISO 1133

(220 ° C/10.0 kg)

### 硬度额定值单位制测试方法

洛氏硬度 (R 级)	101			ASTM D785
球压硬度 (H 358/30)	81.0	MPa		ISO 2039-1

### 机械性能额定值单位制测试方法

#### 拉伸应力

屈服	40.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂	28.0	MPa	ISO 527-2/50
3.00	39.2	MPa	ASTM D638

mm 1

#### 伸长率

断裂, 3.00 mm 2	20	%	ASTM D638	
	断裂	10	%	ISO 527-2/50
弯曲模量				
6.00	2260	MPa		ASTM D790
mm 3				
-- 4	1700	MPa		ISO 178
弯曲强度				
6.00	62.8	MPa		ASTM D790
mm 5				
-- 6	54.0	MPa		ISO 178