

阻燃ABS PA-765A 台湾奇美765A 系列

产品名称	阻燃ABS PA-765A 台湾奇美765A 系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美ABS
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

可燃性额定值 测试方法

UL 阻燃等级

1.50 mm	V-1	UL 94
2.00 mm	V-0	UL 94
2.10 mm	V-0	UL 94
2.50 mm	5VA	UL 94

注射额定值单位制

干燥温度	80.0 到 85.0	° C
干燥时间	2.0 到 4.0	hr
料筒后部温度	180 到 210	° C
料筒中部温度	190 到 220	° C
料筒前部温度	190 到 220	° C
模具温度	40.0 到 70.0	° C
注塑压力	4.90 到 7.85	MPa
注射速度	慢到中等	
保压	1.96 到 4.90	MPa
背压	0.490 到 0.981	MPa
垫层	3.18	mm

备注

1. 6.0 mm/min
2. 6.0 mm/min
3. 2.8 mm/min
4. 2.0 mm/min
5. 2.8 mm/min

6. 2.0 mm/min
7. 速率 A (50 ° C/h)