

# PA66基础创新塑料(美国) RAL-4032 高强度13%玻纤

产品名称	PA66基础创新塑料(美国) RAL-4032 高强度13%玻纤
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PA66 塑胶原料 规格:RAL-4032 包装:基础创新塑料(美国)
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

### PA66基础创新塑料(美国) RAL-4032 高强度13%玻纤 ,PA66 70G13L的物性表

原料描述部分规格级别： 注塑级 外观颜色： --- 用途概述： --- 备注说明： 特性： 高强度13%玻纤  
原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 饱和(23 )  
ASTM D-570 7.1 % 物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.22 --- 机械性能 埃佐冲击强度 23 ,DAM ASTM D-256  
48 j/m 埃佐冲击强度 23 ,50%RH ASTM D-256 53 j/m 拉伸强度 23 ,DAM ASTM D-638 103.4 MPa 拉伸强度  
23 ,50%RH ASTM D-638 82.7 MPa 断裂伸长率 23 ,DAM ASTM D-638 2 % 断裂伸长率 23 ,50%RH ASTM  
D-638 8 % 挤剪强度 23 ,DAM ASTM D-732 76 MPa 挠曲模量 23 ,DAM ASTM D-790 4826 MPa 挠曲模量  
23 ,50%RH ASTM D-790 2758 MPa 挠曲强度 23 ,DAM ASTM D-790 165 MPa 洛氏硬度M DAM ASTM  
D-785 M95 --- 洛氏硬度M 50%RH ASTM D-785 M84 --- 洛氏硬度R DAM ASTM D-785 R122 --- 洛氏硬度R  
50%RH ASTM D-785 R113 --- 泰伯磨耗量 50%RH --- 12 cycles 热性能 熔点 DAM ASTM D-789 255  
热畸变温度 1.8MPa ASTM D-648 243 熔点 50%RH ASTM D-789 255 线性热膨胀系数 --- ASTM D-696  
2.7 × 10 m/m/