

# 面坝防水塑料胶泥 好评产品防水油膏产地

产品名称	面坝防水塑料胶泥 好评产品防水油膏产地
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

面坝防水塑料胶泥 好评产品防水油膏产地

聚氯乙烯胶泥产品概述：

聚氯乙烯胶泥填料封的工作机理在机械行业填料密封主要用作动密封。常用作离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机的转轴密封,在填料密封的设计选择上,应以机械设备的工作条件为主要考虑因素,

填料的选择应考虑具备如下条件:

- 1、有一定的塑性,在压紧力作用下能产生一定的径向力并与紧密轴接触。
- 2、有足够的化学稳定性,不易污染介质,填料不被介质泡胀,填料中的浸渍剂不被介质溶解,填料本身不腐蚀密封面。
- 3、聚氯乙烯胶泥自润滑性能良好,耐磨,摩擦系数小。
- 4、轴存在少量偏移时,填料应有足够的浮动弹性。
- 5、制造简单、填装方便

聚氯乙烯胶泥的制备与使用:

在水利工程、面坝防水、屋顶防水等工程中,其伸缩缝或者沉降缝一般都需要做止水处理,如用水泥砂浆或者环氧砂浆等,但是用的较多的要数我们接下来要介绍的这款嵌缝防水材料——聚氯乙烯胶泥。聚氯乙烯胶泥价格低廉,防水效果优良,且具有抗老化、耐酸碱性能较好的优点,是一款性价比较高的产

品，备受用户好评。

相对于其他防水材料如聚硫密封胶、聚氨酯密封胶等来说，其制备还是相当简单的。它是以煤焦油为基料，聚氯乙烯树脂作为改性材料，然后再加入邻苯二甲酸二丁酯等助剂混合加热配置而成的。

其具体步骤如下：

先将定量的煤焦油加热至120-140℃脱水，然后冷却至50℃左右备用，然后将块状硬脂酸钙在80℃条件下加入到提前脱水的煤焦油中，然后将聚氯乙烯树脂和对苯二甲酸丁酯配成糊状加入到煤焦油中，不断搅拌，并逐步升温，加热到90℃产品由稀变稠，继续加热到120℃左右，就会由稠变稀，直至完全塑化，末尾加入滑石粉，不断搅拌约5-10分钟，此时黑亮的聚氯乙烯胶泥就制成了。

聚氯乙烯胶泥的使用也是十分方便的，首先是要对聚氯乙烯胶泥进行加热融化，一般我们是使用铁锅加热，记得加热前在锅底涂抹2-3cm厚的水泥砂浆，避免聚氯乙烯胶泥受热不均糊化，也方便使用后对铁锅的清洁，一般加热至100-135℃即可。施工前要清理干净施工地基层的水泥渣和灰尘等，可先清扫然后用吹尘器吹，确保无灰尘且基面干燥（含水量低于6%）时便可开始涂抹已熬制好的聚氯乙烯胶泥，一般是要涂两遍，涂完一遍后待凝固后再涂抹第二遍，确保两遍涂层的总厚度不低于4mm，且涂抹过程中要处理好涂抹的交叉地带，第二遍涂抹的方向应与遍的方向垂直，这样可以更好的保证涂层的均匀性。