

# 山东现货 乳胶粉 量大优惠 砂浆腻子粉添加剂 可再分散性乳胶粉销售价格

产品名称	山东现货 乳胶粉 量大优惠 砂浆腻子粉添加剂 可再分散性乳胶粉销售价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 型号:齐全 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

山东现货 乳胶粉 量大优惠 砂浆腻子粉添加剂 可再分散性乳胶粉销售价格

瓷砖专用胶粉

产品特点

瓷砖粘结剂，胶粉是一种以水泥作为胶凝剂、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖粘结剂，也可适用于瓷砖的薄层粘结。

适用范围

瓷砖粘结剂胶粉可广泛应用于混凝土砂浆墙面、地面以及各类墙板表面上粘结瓷砖。

产品说明

1. 粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2~3倍。

2. 施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达卡20分钟左右。

3. 节约成本。由于本瓷砖粘结剂胶粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。

4. 良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。

### 技术指标

项目	单位	技术指标
拉伸胶结度达到		
晾置时间 (Min)		不小于10
时间间隔		0.17Mpa
调整时间 (Min)		不小于5

拉伸胶结强度	Mpa	
不小于0.90	压剪力强度	原强度 (Mpa) 不小于1.00

耐温7天 (d)	强度不小于70%	耐冻融25次
强度不小于70%	收缩率	强度不小于70%

防毒性等级	1
-------	---

初凝时间：20 2h 干固时间：24h

### 使用方法及注意事项

1. 基层处理：基层要求坚实平整，无浮灰、松软层和油污，大的空洞需预先修补。

2. 料浆配制：将瓷砖粘结剂胶粉徐徐加入一定量的水中，水灰比约1：4，边加入边搅拌到适宜的

稠度为止，静置10Min后再搅拌均匀即可使用，注意在料浆配制时，一次不可配制太多，以初凝（5h左右）前用完为好。

3.瓷砖粘结：将搅拌好的料浆用齿形镘刀涂在基面上，使之均匀分布并梳成条纹状，以便空气的排除，在瓷砖背面薄刮一层料浆，在基层料浆干燥前将瓷砖粘结剂胶粉在基面上，注意瓷砖的整个背面与瓷砖粘结剂胶粉完全密合，不留空隙。瓷砖粘结前一般不需要泡水预湿，只需将瓷砖表面浮土清理干净即可。

4.勾缝、清洗：与传统的操作工艺相同，但要保证勾缝密实、饱满、光滑。

5.厚度因砖材而异，一般大理石：粘结剂应在5~7mm，面砖：粘结剂应在3~4mm，地砖：粘结剂应在5~7mm，凝固时间与种种因素有关（气温、干燥度），一般初凝时间为5~6小时，终凝时间为24小时，粘结广场砖一星期后才能行驶车辆，下雨时切勿施工，施工应在5℃以上。

山东现货 乳胶粉 量大优惠 砂浆腻子粉添加剂 可再分散性乳胶粉销售价格

## 应用参考

### 1.瓷砖粘结剂参考配方

PO42.5普硅水泥 500KG/T

中砂 500KG/T

瓷砖粘结剂专用胶粉 10KG/T

HPMC 1KG/T

### 2.瓷砖勾缝剂参考配方

PO42.5普硅水泥 400KG/T

中砂 400KG/T

粉煤灰 200KG/T

瓷砖粘结剂胶粉 10KG/T

HPMC 2KG/T

(可根据施工需要添加不同颜色、不同重量的颜料)

#### 包装及储存

1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜；

2.保质期1年，须防水防潮，打开包装后须扎口密封，无毒。

山东现货 乳胶粉 量大优惠 砂浆腻子粉添加剂 可再分散性乳胶粉销售价格