

球磨机锰钢衬板 玉升铸造 江西锰钢衬板

产品名称	球磨机锰钢衬板 玉升铸造 江西锰钢衬板
公司名称	郑州玉升铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市小关镇杜沟工业园区
联系电话	13673666585 13673666585

产品详情

球磨机衬板现在的使用非常广泛，我们在安装球磨机衬板时也是有许多规范要求需要大家去注意的。下面就针对衬板的安装要求简分析一下，防止我们出现错误的安装方式，导致球磨机衬板的使用寿命的缩短。

- 1)基础一定要是整体基础，球磨机锰钢衬板，整套球磨机一个基础。
- 2)如果是边缘传动，江西锰钢衬板，大小齿轮的点隙、侧隙重要。
- 3)传动连接之间的间隙要适当。
- 4)要注意球面瓦的膨胀间隙。

煤矿、建材等行业所使用的锤式破碎机的锤头，大部分使用的是高锰钢，锤头的耐磨性能并不能承受日常的工作强度，高锰钢衬板价格，和普通耐磨钢板类似，高锰钢衬板，锤头的使用寿命非常非常的短暂。而造成锤头损坏的主要原因就是物料对锤头造成的磨损，经过实际观察，使用来破碎石灰石的锤头，一般情况下能够使用六十天至九十天，但是在某些恶劣的条件下可能使用时间连一周都到不了。人员通过在电子显微镜下对已经失效的锤头的磨损表面进行扫描观察，发现有凿削式物料磨损产生的切削沟痕和冲击疲劳产生的耐磨材料剥落留下的坑状外表。

采用2.5t三排小风口热风冲天炉，底焦高度1200~1400mm，层焦40kg，石灰石20kg，批料280kg。底焦和层焦的加入量对铁水温度、增碳和熔化率有着明显的影响，应严加控制。采用较高的废钢加入量，以降低碳当量，有利于铸件较厚断面得到白口。采用稀土合金进行孕育处理，以防止孕育，并在抬包里进行第二次孕育；孕育的目的在于细化组织晶粒，提高铸件的力学性能，增强韧性。衬板采用湿型浇注，衬砖采用干型浇注。衬砖、衬板配料比例（质量分数）：炼钢生铁30%；废钢70%；锰铁4.5%；硅铁0.6%（包括在抬包内孕育处理的加入量）；稀土合金0.5%（包括在出铁槽中进行孕育处理和抬包中进行二次孕育处理的加入量）。

球磨机锰钢衬板-玉升铸造(在线咨询)-江西锰钢衬板由郑州玉升铸造有限公司提供。郑州玉升铸造有限公司实力雄厚，信誉可靠，在的锻件等行业积累了大批忠诚的客户。玉升铸造带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！