LED陶瓷烧结银浆 LED陶瓷烧结银浆

| 产品名称 | LED陶瓷烧结银浆 LED陶瓷烧结银浆 |
|------|---------------------|
| 公司名称 | 深圳市正蓝实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宝安区沙井宝安大道8206号611 |
| 联系电话 | 18823856495 |

产品详情

LED陶瓷烧结银浆1、特点 收缩率小,共烧匹配性优异。 烧结后银层致密,连续,不断裂迁移。高导电率,适合高频环境使用。 绿色环保,不含铅、镉。 粘度稳定,易存储,易加工。2、应用范围用于LC滤波器、大功率LED灯氧化铝基座、叠层压电蜂鸣片及其它低温共烧陶瓷的内部瓷膜表面导线,与陶瓷体(例如Dupont951生膜带)共烧匹配性好。3、规格说明固含量:75-85% 细度: < 8um 粘度:150-400pa.s4、使用方法搅拌:用专用稀释剂调整浆料粘度至原始值(总加入量不能超过0.1%),使用前需要搅拌均匀加工:可以选用印刷方式作业清洗:用松节油或酒精储存:阴凉处但不必冷冻,保存温度18-25 干燥条件:链式烘炉100~130 ,10-20分钟烧结条件:链式隧道炉 830--880 10~30分钟,通风量充足5、有效期:6个月,在18-25 温度下保存