

# LED陶瓷烧结银浆 LED陶瓷烧结银浆

产品名称	LED陶瓷烧结银浆 LED陶瓷烧结银浆
公司名称	深圳市正蓝实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区沙井宝安大道8206号611
联系电话	18823856495

## 产品详情

LED陶瓷烧结银浆1、特点 收缩率小，共烧匹配性优异。 烧结后银层致密，连续，不断裂迁移。高导电率，适合高频环境使用。 绿色环保，不含铅、镉。 粘度稳定，易存储，易加工。2、应用范围用于LC滤波器、大功率LED灯氧化铝基座、叠层压电蜂鸣片及其它低温共烧陶瓷的内部瓷膜表面导线，与陶瓷体（例如Dupont951生膜带）共烧匹配性好。3、规格说明固含量：75-85% 细度：< 8um 粘度：150-400pa.s4、使用方法搅拌：用专用稀释剂调整浆料粘度至原始值（总加入量不能超过0.1%），使用前需要搅拌均匀加工：可以选用印刷方式作业清洗：用松节油或酒精储存：阴凉处但不必冷冻，保存温度18-25 干燥条件：链式烘炉100~130 ，10-20分钟烧结条件：链式隧道炉 830--880 10~30分钟，通风量充足5、有效期：6个月，在18-25 温度下保存