

## hastelloy C-276哈氏合金管 可定进口哈氏合金管

产品名称	hastelloy C-276哈氏合金管 可定进口哈氏合金管
公司名称	江苏国燕特钢有限公司
价格	99.00/公斤
规格参数	江苏国燕特钢:有限公司 规格:齐全 原厂:现货
公司地址	无锡市新吴区南方不锈钢交易中心23109二楼201室
联系电话	13338789338

### 产品详情

1. c276 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等；
2. c276 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；
3. c276 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；
4. c276 质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB/T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它；
5. c276 产品分类：棒材| 管材| 带材| 丝材| 法兰| 板材| 环件| 圆饼|锻件|焊丝，可根据客户要求.
6. c276 订货量；
7. c276 交期。

hastelloy C-276哈氏合金管 可定进口哈氏合金管材料固溶热处理包含两个进程：  
（1）在1040 ~1150 加热；在两分钟之内快速冷却至黑色状况（400 左右），这样处理后的材料有很好的耐蚀功能。因而仅对哈氏C-276合金进行消应力热处理是无效的。在热处理之前要清理合金外表的油污等可能在热处理进程中产生碳元素的全部污垢。

哈氏C-276合金外表在焊接或热处理时会产生氧化物，使合金中的Cr含量降低，影响耐蚀功能，所以要对其进行外表清理。可以使用不锈钢丝刷或砂轮，接下来浸入恰当份额硝酸和氢氟酸的混合液中酸洗，后用清水冲刷洁净。

hastelloy C-276哈氏合金管 可定进口哈氏合金管在700 ~ 1050 区间进行加热，腐蚀速率呈现出先升高后降低趋势，呈现出较强的晶间腐蚀敏感性。

C276合金在700 ~ 1050 区间加热时间越长，其晶间腐蚀速率越高，呈现的晶间腐蚀敏感性越强。

700 ~ 1050 区间为C276合金的热不稳定区间，即敏化区，在生产加工过程中应避开此加热区域。