

桥梁用压浆料 武汉压浆料 磊固实业

产品名称	桥梁用压浆料 武汉压浆料 磊固实业
公司名称	武汉磊固实业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区市场路88号
联系电话	18162420299 18162420299

产品详情

高温气候施工

高温桥梁预应力压浆料前部温度应保持在35 以下，在高温气候下施工应满足下列要求：

- 1、灌浆前应提前24小时采取措施，桥梁用压浆料，避免阳光直射或其他热辐射对灌浆部位的影响；
- 2、选择合适的冷却方式，混凝土基础与水泥基压浆料接触的温度不得超过35 ，设备底板的温度不得超过35 ；
- 3、料浆入模的常温应低于30 ；
- 4、灌浆后应立即采取保湿措施。

管道压浆时限及技术要求

- (1) 终张拉完成，管道压浆在48h内完成。
- (2) 压浆结束后可提前入库，但应保证28d标准试件强度达到规定值。

横梁、泥浆和环境温度

压浆时，浆液温度应在5 ~30 之间。压浆后3天内，梁体温度和环境温度应大于5 ，否则应采取养护措施。气温高于35 时，夜间或早晚施工。气温低于5 时，按冬季施工技术要求施工，武汉压浆料，适当提高含气量指标。

压浆料的使用过程对水泥有要求吗压浆料对水泥有什么要求吗？是肯定的，当然会有一些。压浆料是将压浆料剂与水泥按一定比例配比的产物。水泥的质量也直接决定了压浆料的质量。在配料过程中，必须

充分利用水泥。这样一来，的是交给技术人员，不得擅自配料，也不得按照制浆厂家的说明书进行压浆料。

根据现行规范JTJ041-2000（P93）《公路桥涵施工技术规范》和《现行混凝土配合比设计规范》（JGJ/T55-2000），确定管道内灌浆材料的配合比。下一步，灌浆材料生产厂家将对现行规范和规程中有关灌浆材料孔道灌浆的相关资料进行整理，供参考。《公路桥涵施工技术规范》jtj041-2000（p135）2.11.2条：“灌浆料孔道灌浆应采用水泥浆，压浆料价格，所用材料应符合下列要求：

- 1、水泥：应使用波特兰水泥或普通水泥。使用矿渣水泥时，应加强检查，防止材料失稳。水泥强度等级不低于42.5。水泥不得含有任何结块。
- 2、水：不得含有对预应力筋或水泥有害的成分。每升水中不得含有超过500毫克的氯离子或任何其他有机物质。可以使用干净的饮用水。
- 3、外加剂：应选用含水量低、流动性好、渗透性和膨胀性小的外加剂。它们不应含有对预应力筋或水泥有害的化学物质。外加剂的用量由试验确定。

第四条水泥砂浆的强度应符合设计要求。设计无具体要求时，不低于30MPa。水泥砂浆的技术条件应符合下列要求：

水灰比宜在0.40~0.45之间，加入适量的减水剂可使水灰比降至0.35；

水泥浆泌水率不得超过3%。混合后3小时内泌水率控制在2%。所有放气应在24小时内用泥浆吸回

试验后，水泥浆中可加入适量的，但其自由膨胀率应小于10%

水泥浆稠度应控制在14~18s之间。

灌浆过程中，每班至少保存3套70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件，压浆料生产厂家，标准养护28d，并检查抗压强度，作为评价水泥浆质量的依据。

桥梁用压浆料-武汉压浆料-磊固实业(查看)由武汉磊固实业有限公司提供。武汉磊固实业有限公司是湖北武汉,工地施工材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在磊固实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创磊固实业更加美好的未来。