

福建海洋牧场人工生态鱼礁岛模具装配式鱼礁模具多少钱一个

产品名称	福建海洋牧场人工生态鱼礁岛模具装配式鱼礁模具多少钱一个
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:8711 JW-XN2:9172 保定:1811
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

- 1.一种混凝土人工鱼礁，用混凝土原材料做成，上述混凝土原材料少包含混凝土、水、细石料及粗骨料，其特点取决于，上述细石料为砂或/和扇贝壳细砂，上述粗骨料为砂砾石和扇贝壳粗粒。
- 2.依照专利申请权1上述的混凝土人工鱼礁，其特点取决于，上述扇贝壳细砂的粒度遍布为1-5毫米，采用持续配合比，上述扇贝壳砂类的粒度遍布为5-20毫米，采用持续配合比。
- 3.依照专利申请权1或2上述的混凝土人工鱼礁，其特点取决于，上述细石料中扇贝壳细砂的净重百分数为20%-；上述粗骨料中扇贝壳砂类的净重百分数为20%-60%。
- 4.依照专利申请权1或2上述的混凝土人工鱼礁，其特点取决于，上述混凝土原材料按净重份配制：混凝土350-400份，水180-220份，细石料680-720份，粗骨料880-920份。
- 5.依照专利申请权3上述的混凝土人工鱼礁，其特点取决于，上述混凝土原材料按净重份配制：混凝土350-400份，水180-220份，细石料680-720份，粗骨料880-920份。
- 6.一种如专利申请权1-5任一项上述的混凝土人工鱼礁的做法，其特点取决于，上述做法包含以下流程：
 - (1) 将扇贝壳粉碎，经震动分筛分机挑选出粒度为1-5毫米的扇贝壳细砂和粒度为5-20毫米的扇贝壳粗粒，上述扇贝壳细砂与砂按配制混和成细石料预留，上述扇贝壳砂类与砂砾石按配制混和成粗骨料预留；
 - (2) 将混凝土、细石料、粗骨料按配制资金投入搅拌器中混和，少拌和三十秒；
 - (3) 在拌和全过程中按配制添加一定量的水；
 - (4) 混凝土浇筑到混凝土人工鱼礁模具中，去模后室外置放；

(5) 进行少28天的保养后即做成混凝土人工鱼礁。

7.依照专利申请权6上述的混凝土人工鱼礁的做法，其特点取决于，上述流程(1)中，选用干燥的扇贝壳生产加工；上述混凝土是型号规格为P.O

42.5一般粉煤灰水泥；上述混凝土人工鱼礁的抗拉强度不少于C20。

8.依照专利申请权6或7上述的混凝土人工鱼礁的做法，其特点取决于，上述混凝土原材料按净重份配制：混凝土371份，水200份，细石料697份，粗骨料887份。

9.依照专利申请权6或7上述的混凝土人工鱼礁的做法，其特点取决于，上述细石料中扇贝壳细砂的净重百分数为20%、40%、60%、80%或；上述粗骨料中扇贝壳砂类的净重百分数为20%、40%或60%。

10.依照专利申请权8上述的混凝土人工鱼礁的做法，其特点取决于，上述细石料中扇贝壳细砂的净重百分数为20%、40%、60%、80%或；上述粗骨料中扇贝壳砂类的净重百分数为20%、40%或60%。