

# 武汉磊固实业公司 武汉灌浆料厂家

产品名称	武汉磊固实业公司 武汉灌浆料厂家
公司名称	武汉磊固实业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区市场路88号
联系电话	18162420299 18162420299

## 产品详情

高强无收缩灌浆料用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋

螺栓锚固及栽埋钢筋的埋设深度应满足设计规范的要求。推荐埋设深度： 15d (d:螺栓直径)

### 施工准备

1. 采用高强无收缩灌浆料进行地脚螺栓锚固和栽埋钢筋。
2. 地脚螺栓成孔时，基础混凝土强度不得小于20MPa，螺栓孔的水平偏差不得大于2mm，垂直度偏差不得大于1%。
3. 地脚螺栓的油污和铁锈必须清除干净。
4. 成孔后，应除去孔内杂物、检测孔的深度，并用水充分湿润孔壁。灌浆前应清除孔内积水。
5. 螺栓插入后应校正其水平位置及顶部的高度，并予以固定。

高强无收缩灌浆料锚固地脚螺栓时，应符合下列要求。

1. 将拌和好的高强无收缩灌浆料灌入螺栓孔中，灌浆过程中严禁震捣、插捣。灌浆结束后不得调整螺栓。
2. 高强无收缩灌浆料灌浆施工不易直接灌入时，宜采用流槽辅助施工。

骨料对灌浆料强度也有一定影响，当石质强度相等时，碎石表面比卵石表面粗糙，它与水泥砂浆的粘结性比卵石强，当水灰比相等或配合比相同时，两种材料配制的灌浆料，碎石的灌浆料强度比卵石强。

细骨料品种对灌浆料强度影响程度比粗骨料小，所以灌浆料公式内没有反映砂种柔效，但砂的质量对

灌浆料质量也有一定的影响。因此，砂石质量必须符合灌浆料各标号用砂石质量标准的要求。由于施工现场砂石质量变化相对较大，因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求，并根据现场砂含水率及时调整水灰比，以保证灌浆料配合比，不能把实验配比与施工配比混为一谈。

## 灌浆料路面局部修补

《公路养护技术规范》(jtj073-96)规定，灌浆料路面断板可以采用局部条块锯除罩面修复法。要求横向切开表面 7mm深(非全厚度的修补)，平行断板两侧各15cm宽(两条切缝的距离应视断板裂缝的弯曲程度确定)，在垂直断板方向上加长30cm，小直径12mm，间距不大于20cm，平行断板横向绑扎小直径6mm，2~3根的螺纹钢筋网。然后，在凿开的7~12cm深以及清理干净表面上，涂低水灰比的水泥浆或树脂粘结剂，再浇筑同颜色高强补偿收缩混凝土，表面修整成与路面平整度及抗滑构造相同。根据此规定，视板面断裂损坏程度不同分三种方式修补：

1、轻微断裂的处理 对于轻微断裂，裂缝有轻微剥落的，先画线放样，按画线范围开凿成深约5~7cm的长方形凹槽，武汉灌浆料厂家，刷洗干净后，用快凝小石子混凝土填补。

2、较宽裂缝的处理方法 对于轻微断裂，但裂缝较宽且有轻微剥落的断板，应按裂缝两侧至少各20cm的宽度放样，按画线范围开凿成深至板厚一半的凹槽，此凹槽应与中线垂直，刷洗干净凹槽，在凹槽底部裂缝的两侧用冲击钻，沿与中线平行方向，间距30~40cm，打眼贯通至板厚达基层表面，然后再清理干净凹槽和孔眼，在孔眼安设 形钢筋，冲击钻钻头采用30规格， 形钢筋采用螺纹钢筋制作，钢筋安设完成后，用高强度水泥砂浆填塞孔眼至密实，后用与原路面相同强度等级的快凝混凝土浇筑至与路面齐平。

3、彻底的处理方法 较为彻底的办法是将凹槽凿至贯通板厚，在凹槽边缘两侧板厚中央打洞，深10cm，直径4cm，水平间距30~40cm.每个洞应先将其周围润湿，插入一根直径18~20cm、长约20cm的钢筋，然后用快凝水泥砂浆填塞捣实，等砂浆干硬后浇筑混凝土捣实至与路面齐平即可。

武汉磊固实业公司(多图)-武汉灌浆料厂家由武汉磊固实业有限公司提供。武汉磊固实业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！