高光ABS15E1

产品名称	高光ABS15E1
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:台湾台化 型号:AG15E1 产地:台湾
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

高光ABS15E1

POLYLAN AG15E1 物性表

基本特性	高光
物理性能额定值单位制测试方法	
密度	1.05
熔流率（熔体流动速率）	
200 ° C/10.0 kg	20
200 ° C/5.0 kg	1.8
硬度额定值单位制测试方法	
洛氏硬度	115

R级, 23 ° C	110
机械性能额定值单位制测试方法	
拉伸模量 (23 ° C)	2750
抗张强度 (屈服, 23 ° C)	52.0
弯曲强度 (23 ° C)	86.0
冲击性能额定值单位制测试方法	
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 6.35 mm)	140
热性能额定值单位制测试方法	
载荷下热变形温度	
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm	88.0
1.8 MPa, 未退火	88.0
1.8 MPa, 退火, 12.7 mm	100
1.8 MPa, 退火	100
维卡软化温度	103
可燃性额定值测试方法	

UL 阻燃等级 (1.59 mm)	HB

备注