

PA6瑞士EMS-EMS集团欢迎您

产品名称	PA6瑞士EMS-EMS集团欢迎您
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

供应Grilon? PA6瑞士EMS B70GFE15H

供应Grilon? PA6瑞士EMS B70GFE20H

供应Grilon? PA6瑞士EMS B70GFE30H

供应Grilon? PA6瑞士EMS BFZ3

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-15HM

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-15S

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-152

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-15

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-25HM

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-25S

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-30EC

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-30FC

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-30FR

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-30HM

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-30SFA

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-30S

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-302

供应Grilon? PA6瑞士EMS BG-30

塑胶原料注塑工艺条件熔料温度-240-250 料筒恒温?220 PA6模具温度?60-100 干燥处理,由于PA6很容易吸收水分?因此加工前的干燥特别要注意?如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%建议在80 以上的热空气中干燥16小时。模具温度很显著地影响结晶度?而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要?因此建议模具温度为80-90 。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度

PA6的重要应用为汽车、工业品、体育和休闲用品、卫生设施组件（替代黄铜）、气动管、电缆和电缆保护、高品质电子设备外壳、家用电器组件领域内的介质和压缩空气系统供应管线和连接器。

加工方法:注塑

特殊性能:较高的耐热性

供应地区:北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

材料特性:较高的流动及脱模, 有核的

电子电器:电器设备, 连接器

工业及消费品:家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 体育及消费品, 工具及零件。