

PA12德国赢创德固赛 中等粘度 含加工助剂 热稳定剂 用途：电缆护套 管件 光纤

产品名称	PA12德国赢创德固赛 中等粘度 含加工助剂 热稳定剂 用途：电缆护套 管件 光纤
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA12的学名为聚十二内酰胺，又称尼龙12。其聚合的基本原料是丁二烯,PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种,PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间。

德国赢创德固赛 PA12应用领域；汽车工业（汽车燃油输送管，刹车管汽车防抱死系统螺线轴）、电机（精密齿轮，轴承）、电子（复印机，电容器IC芯片）、包装（透明管材，光缆保护套）、休闲（鞋底）、运动（网球拍）与机械工程等领域。

(1) 可作铜、钢、橡胶的代用品，制造抗震耐磨的油管、软管。如汽车油软管、输油管、离合器软管、汽车燃料用管材等。

(2) 用于防水、耐低温光导纤维、电缆线护套及绝缘涂层。

(3) 用于生产轴承、齿轮等精密部件及电子电器元件。

(4) 用于密封性好的金属表面粉末涂层。

(5) 用于板材等一般挤压成型品及制造耐腐蚀的容器。

(6) 用于柔软性挤压成型品。

(7) 用于生产高级涂料和粘合剂。

(8) 用于食品和药品的包装薄膜。

PA12料筒温度：

进料段：230—240

中段：255—265

出料段：265—275

喷嘴：295—300

模温：60 - 80

注射压力：80—110mpa

成型周期：20—25秒

螺杆转速：30—60 r/min

干燥处理：加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85C热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。