

可覆涂聚氨酯防腐面漆

产品名称	可覆涂聚氨酯防腐面漆
公司名称	西安双耀建材装饰有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	华南城五金机电B区11街6栋15号
联系电话	15389098795

产品详情

用途

可覆涂[聚氨酯面漆](#)一种高性能容忍性[面漆](#)，用于恶劣条件下保护钢材和混凝土结构。主要特性

- 1、可抵抗烟雾及飞溅的中度酸、碱、盐及溶剂。
- 2、长时间后，不经打磨即可覆涂，不影响层间附着力，方便施工和维修。
- 3、高光或哑光，丰满度好，颜色的持久性良好。
- 4、双灌装，可覆涂聚氨酯面漆。
- 5、乙组分为脂肪族或芳香族异氰酸酯固化剂。

主要参数

固体份：约55%

干膜厚度：30-50微米

理论涂布率：9.1-14.5平方米/公斤,与干膜厚度和颜色有关。

混合比：脂肪族：A：B=18:2.5(WT) 甲：乙=18.5：2.5 (WT)

Aromatic 芳香族：A：B=18:3 (WT) 甲：乙=18：3 (WT)

使用期：5 : 4 h 23 : 2 h 35 : 1 h

闪点：23

比重：1.2 Kg/L[1]

技术要求

用于涂装已涂底漆或中涂漆的表面，需保持表面清洁、干燥、无油污、灰尘、水份。前道配套涂料：环氧酯类、环氧类、聚氨酯类底漆或中涂漆。本产品易于自身覆涂或覆涂其他大多数双罐产品，但需确保表面清洁、干燥。

注意事项：

需按规定比例现配现用，在使用期内用完，混合后搅拌均匀，建议静置5-15分钟后施工。光泽度及面漆外观依涂装方式而定，一般空气喷涂效果最好。固化剂易吸潮，应盖紧盖子，开后即用，如在涂装时碰到水气，将影响表面的光泽度和外观。确保涂装设备清洁干燥，如残留有环氧树脂固化剂，将会减短使用寿命，涂装用具应及时清洗。

安全措施：

1、此涂料为易燃物,并含有挥发性易燃溶剂，故必须远离火星和明火。

2、严禁在作业场所吸烟，并应该采取有效措施，防止火星产生(如采用防爆电器设备，杜绝静电积累,避免金属撞击等)。

3、施工场所应尽量保持良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患,应保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过最低爆炸极限的10%,通常每千克溶剂需要200立方米通风量,(与溶剂种类相关)就能维持最低爆炸极限10 %的工作环境。

4、采取有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等)。若皮肤不慎与产品相接触,请用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；若眼睛受到污染,请即刻用清水冲洗至少10分钟,并立即就医。在施工时，建议佩戴面罩以免吸入漆雾和有害气体，尤其在通风不良的环境下，更要注意。最后请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。

贮存：

1、贮存于阴凉干燥处。

2、贮存期 1 年。