

LCP E4008 MR 日本住友化学

产品名称	LCP E4008 MR 日本住友化学
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本住友化学 型号:E4008 MR
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

SUMIKASUPER

LCP

E4008

产品信息制造商住友化学株式会社材料标示>LCP-GF40-FR<颜色本色 黑色
白色材料形状颗粒状加工方式注射成型阻燃等级V-0材料属性40%玻纤 增强 阻燃 注塑级 耐热级符合规定

RoHS

UL

材料特性

耐高温

高强度

材料用途

电气元件

仪表仪器部件

电子电器应用

连接器

电脑部件

航空航天应用

添加剂润滑剂 脱模剂UL档案号E249884物理性能测试标准数据单位比重 ASTM D7921.7g/cm收缩率
流动内部测试方法0.10%收缩率 垂直内部测试方法1.32%吸水率 ASTM
D5700.02%硬度测试标准数据单位洛氏硬度 R(Scale)ASTM
D78591机械性能测试标准数据单位拉伸强度 ASTM D638150MPa伸长率 断裂ASTM
D6385.0%泊松比 ASTM D6380.49弯曲强度 23 ° CASTM
D790139MPa弯曲强度 200 ° CASTM D79039MPa弯曲模量 23 ° CASTM
D79012.3GPa弯曲模量 200 ° CASTM D7906.30GPa悬臂梁缺口冲击 6.40mmASTM
D256108J/m悬臂梁无缺口冲击 6.40mmASTM D256520J/m剪切强度 ASTM
D73252MPa热性能测试标准数据单位热变形温度 1.80MPaASTM D648313 ° C线膨胀系数 流动
150 ° C内部测试方法1.4E-5m/m/K线膨胀系数 垂直 150 ° C内部测试方法6.2E-5m/m/K导热系数
JIS
R26180.57W/(m · K)耐焊接 内部测试方法330 ° C电气性能测试标准数据单位体积电阻 ASTM
D2571E13 .m介电常数 1KHzASTM D1504.5介电常数 1MHzASTM
D1503.9耗散因数 1KHzASTM D1500.018耗散因数 1MHzASTM
D1500.034耐电弧性 ASTM D495130sCTI IEC
60112145V阻燃性能测试标准数据单位防火等级 本色 黑色 0.15mmUL94V-0防火等级 本色
黑色 白色 0.30mmUL94V-0防火等级 本色 黑色 白色 0.75mmUL94V-0防火等级 本色 黑色
白色 1.5mmUL94V-0防火等级 本色 黑色 白色 3.0mmUL94V-0氧指数 JIS K720148