

户外丙烯酸聚氨酯面漆

产品名称	户外丙烯酸聚氨酯面漆
公司名称	西安双耀建材装饰有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	
公司地址	华南城五金机电B区11街6栋15号
联系电话	15389098795

产品详情

组成：由含瓷基丙烯酸树脂、颜料、助剂，及脂肪族固化剂构成双组分各色面漆。 特性：
1、光泽度高，表面光滑美观，具有优越的附着性、硬度及耐磨性。 2、耐候性特佳，经久不变色，不失光。 3、耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀 用途：车辆、工程机械、船舶、木制品及金属、塑钢、仪表壳管等表面的装饰、防腐的涂饰。 使用方法 1.主剂与固化剂必须按规定的比例均匀调合，主剂使用前应搅拌均匀。 2.混合比：主剂：固化剂：稀释剂=3:1: 适量 (10-25%) 3.因有可使用时间限制 (混合后 25 、 4 小时)，主剂与固化剂混合后，必须在可用时间内用完。 4.被涂物表面上水分、油脂、灰尘等附着物应清除干净。 5.稀释时应使用专用稀释剂，以防气泡或针孔的发生。 6.固化剂因与空气中水份反应产生气泡与胶化，必须将桶盖紧，防与空气中水份接触。 7.一次喷涂厚度超过 50um 极易产生气泡，施工时应做有效控制，配漆严禁与水、酸、物质接触，以免影响产品质量及过早胶化。 8.涂装方法：刷涂、喷涂、静电喷涂。 9.涂装时间：最少 6 小时，最多 5 天 (25)，湿膜 25 分钟。 10.涂装器具用完后，应立即洗净，以免发生硬化胶固，造成器具极废。 11.理论涂布量： 100g/m² 9.0m²/L-10m²/L 12.备注：油漆实际涂布量依被涂物的形状大小、工作环境而改变，一般损失因素：手刷为理论涂布量的 1.4倍，喷涂为理论涂布量的1.7倍。