

乙烯基重防腐涂料

产品名称	乙烯基重防腐涂料
公司名称	西安双耀建材装饰有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	华南城五金机电B区11街6栋15号
联系电话	15389098795

产品详情

产品组成：由乙烯基酯树脂、耐腐蚀颜填料、助剂等组成漆料A，引发剂为B组份。 产品性能：本产品具有优异的防酸性能，能耐强酸、强氧化物的腐蚀。其抗渗透性能、耐磨性等都表现优异。可低温固化。 适用范围：本产品主要用于钢结构、工业设备、公共设施、工业建筑物质面等耐强酸、强氧化物的防腐场合（耐酸地坪、酸洗池等），可用做耐酸砖、碳砖（防HF）等板材地衬里层。可用于复合型中涂层。 质量性能指标 产品形态A组份为粘稠流体，B组份为透明液体 漆膜颜色及外观近色样、漆膜平整光滑 粘度（mPa.s，23±2）500~1000 干燥时间表干 4h 实干 12h 耐磨性（750g/500r）, g 0.02 硬度（邵氏） 70 固体含量，% 98 粘结强度（MPa） 2.0 耐化学介质 60%硫酸 56天，不起泡、不脱落、不生锈（允许轻微变色、失光） 25%氢氧化钠 56天，不起泡、不脱落、不生锈（允许轻微变色、失光） 20%硝酸 56天，不起泡、不脱落、不生锈（允许轻微变色、失光） 20%氢氟酸 56天，不起泡、不脱落、不生锈（允许轻微变色、失光） 120#汽油 56天，不起泡、不脱落、不生锈（允许轻微变色、失光） 20%醋酸 56天，不起泡、不脱落、不生锈（允许轻微变色、失光） 20% H₂O₂ 56天，不起泡、不脱落、不生锈（允许轻微变色、失光） 施工温度：0-40 °C，推荐使用温度为5-30 °C 施工方法：涂装用于钢铁或混凝土表面保护时，必须先涂装环氧聚氨酯类义漆或乙烯基清漆或稀释的乙烯基重防腐涂料作为底漆。涂装表面要求平整、无油污、清洁干燥无积水。对已涂漆但时间超过重涂期限的涂层表面进行打磨，然后进行涂装。对于已涂有底漆但不知道是何种类型的漆时，必须做油漆配套试验，以防咬底造成损失。使用前将A、B组份按比例（重量比）称量配制，混合均匀后熟化5-10分钟即可施工，必要时用配套稀释剂调节粘度（注：加入稀释剂后每道漆的漆膜会变薄），45分钟内用完。本产品可采用辊涂、刷涂。做面漆时，用锯齿慢刀涂布均匀后，必须用消泡辊筒反复滚压气泡消除干净。 用量及厚度范围：本产品密度为1.05-1.25克/毫升，涂装用量参考值：钢铁表面 160-200克/道·平方米，干膜厚度约30-40微米。用于水泥混凝土物面涂装时，须先用环氧聚氨酯底漆或乙烯基酯重防腐涂料打底后再涂装本产品，适当加入稀释剂可以加强油漆渗透作用。渗透用量150-180克/道·平方米，干膜厚度（因或表面粗糙程度不同，由于渗透作用，每一道涂装后不一定形成观上连续的膜状物质）约25-35微米。 涂装间隔：表干（指触不发粘） 稀释清洗：专用稀释剂和清洗剂。 验收规则：本厂保证所有的出厂产品都符合指标要求，使用单位如发现产品的质量不符合指标的要求时，由供需双方共同复验，或由产品质量检测机构进

行仲裁。如仍不符合技术指标，使用单位有权退货。 包装、储存、运输：A组份铁桶密封包装。B组份塑料桶密封包装。本品应存放于阴凉通风处。并应隔绝火源，25℃下储存期为A组份12个月，B组份6个月。超过储存期，需按标准规定重新进行检测，如结果符合要求，仍可使用。产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，并符合运输部门的有关规定。 安全、卫生规定：本品含有易燃有机溶剂，并且有一定的毒性。使用时应遵守涂装作业安全规程和工艺操作规程，施工现场应注意通风，采取防火、防静电、预防中毒等措施。