

# 电缆防火涂料油性一公斤施工面积

产品名称	电缆防火涂料油性一公斤施工面积
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:冀伟诚 执行标准:GB28374-2012 重量:25kg
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

## 产品详情

### 电缆防火涂料油性一公斤施工面积

电缆防火涂料油性一公斤价格，电缆防火涂料油性每公斤价格可施工的面积在1平方米左右，电缆防火涂料油性由阻燃剂、增塑剂组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。主要适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物等可燃性基材等物体的防火保护。

基本性能GB28374-2012 序号 检测项目 检测方法 技术指标 检测结果 结论  
1 阻燃性（炭化高度）m GB/T 12666.5-90 2.50 0.5 合格  
2 在容器中的状态 GA 181-1998 5.3 无结块，搅拌后呈均匀状态 无结块，白色粘稠体 合格  
3 细度，um GB/T 6753.1-86 90 60 合格  
4 粘度，s GB/T 1723-93 70 148 合格  
5 干燥时间，h GB/T 1728-89(甲法) 表干 5 实干 24 12 合格  
6 耐油性，d GA 181-1998 5.7 浸泡 7d, 涂层无起皱，无剥落 浸泡 7d，符合要求 合格  
7 耐盐性，d GA 81-1998 5.8 浸泡 3d，涂层无起皱，无剥落 浸泡 3d，符合要求 合格  
8 耐湿热性，d GA 181-1998 5.9 7d 实验后，涂层无起泡，无脱落 经过 7d 实验符合要求 合格  
9 耐冷热循环性，次 GA 181-1998 5.10 15 次循环后，涂层无起泡，无脱落，允许出现 2 条以下裂纹 经过 15 次循环实验符合要求 合格  
10 抗弯性 GA 181-1998 5.11 涂层不起层，不脱落，允许出现 8 条以下裂纹 符合要求 合格

### 产品性能

1、遇火生成均匀致密的海面泡沫热层，防火性能。

2、 涂层有较好的附着力，耐湿热、耐水性能较好。

3、 能调配成多种颜色，有较好的装饰效果。

#### 施工法及注意事项

1、 施工前应清理基层表面，其表面不得有油污、水迹、灰尘等。

2、 本涂料不得与其它涂料混合使用，不得加入其它成分后使用。

3、 施工前将料搅拌均匀，刷涂、喷涂、辊涂均可，一般涂刷2—3遍，每遍间隔4小时以上。

4、 本涂料可在5℃以上环境施工，佳施工温度15℃—25℃。