

PPS DURAFIDE 1140A66

产品名称	PPS DURAFIDE 1140A66
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号
联系电话	0512-55259562 15050270060

产品详情

DURAFIDE 1140A66

聚苯硫醚

40% 玻璃纤维增强材料

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明:

DURAFIDE 1140A66是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。

总体

材料状态	已商用：当前有效
资料 1	Technical Datasheet (English)
UL 黄卡 2	E109088-218831
	E109088-218832
搜索 UL 黄卡	Polyplastics Co., Ltd.
供货地区	北美洲欧洲亚太地区
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量
UL 档案号	E109088

形式 颗粒料
部件标识代码 (ISO 11469) >PPS-GF40<

物理性能	额定值	单位制
密度	1.66	g/cm
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.040	%

机械性能	额定值	
拉伸应力	185	MPa

拉伸应变 (断裂)	1.7	ISO 527-2
弯曲模量	13200	ISO 178
弯曲强度	260	ISO 178
冲击性能	额定值	
简支梁缺口冲击强度	9.0	kJ/m

热性能	额定值	
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	265	° C

线形膨胀系数		
流动	1.0E-5	cm/cm/ ° C
横向	4.0E-5	

电气性能	额定值	
体积电阻率	5.0E+15	ohm · cm

耐电强度 (3.00 mm)	16	kV/mm
----------------	----	-------

介电常数

1 kHz 4.50

1 MHz

耗散因数

1 kHz 1.0E-3

1 MHz 2.0E-3

漏电起痕指数 125 V

可燃性 额定值

UL 阻燃等级 V-0

充模分析 额定值

熔体粘度 (310 ° C, 1000 sec⁻¹) Pa · s ISO 11443

补充信息 额定值

Color Number HD9100/HD9001

备注

1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解新资料

。