

PC/ABS T65 AT抗静电

产品名称	PC/ABS T65 AT抗静电
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	品牌:德国科思创(拜耳) 型号:T65 AT 产地:德国
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 AT

pc+abs德国拜耳T65 AT

T65 AT 物性表

基本信息

抗静电性

RoHS 合规性

良好的流动性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

1.13

溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0 kg)

15.0

垂直流动方向 : 260 ° C, 3.00 mm 0.65 到 0.85

流动方向 : 260 ° C, 3.00 mm 0.65 到 0.85

吸水率

饱和, 23 ° C 1.0

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.20

机械性能额定值单位制测试方法 2200

拉伸应力

屈服, 23 ° C 52.0

断裂, 23 ° C 52.0

拉伸应变

屈服, 23 ° C

>48

冲击性能测定值单位制测试方法

-30 ° C

35

23 ° C

45

无缺口伊佐德冲击强度

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

热性能测定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

124

1.8 MPa, 未退火

103

维卡软化温度

--

119

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

8.0E-5

横向 : 23 到 55 ° C

8.5E-5

表面电阻率 (23 ° C)

1.0E+15

体积电阻率 (23 ° C)

1.0E+15

可燃性 (UL94 V-0)

HB

冲击强度 (23 ° C)

210

备注 150x105x3 mm, 80 ° C MT

2. 1000/s