

# 供应高铁地板胶Felix-488水性喷胶粘合剂-易立凯泰

产品名称	供应高铁地板胶Felix-488水性喷胶粘合剂-易立凯泰
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:Felix-488 固含量:51.0~53.0
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村21110200 90140207 (园区内)
联系电话	13261037688

## 产品详情

### 产品简介

高铁地板胶Felix-488是一款水性胶粘剂，该产品具有湿粘和干粘的双重特性，胶膜柔软，对海绵、无纺布、木材、合成橡胶、PVC、金属板等多种基材具有很好的粘接效果，可应用于改装车内饰、大巴及轨道交通地板布等基材的粘接。

### 产品特点：

- | 优异的粘接强度；
- | 优异的耐高低温，耐老化性能；
- | 不含有机溶剂，低VOC，低气味；

### 产品参数：

技术指标	参考标准	单位	参数
外观	—	—	蓝色乳液（颜色可调）
固含量	GB/T 2793-1995	%	51.0~53.0
pH值（23℃）	GB/T 14518-1993	—	8.0~10.0
施胶量	—	g/m <sup>2</sup>	120-200

粘度 ( 23 , 3# , 30RPM )	GB/T 2794-1995	mPa · s	1500~3000
剥离强度 ( 180 ° )	GB/T 2792-2014	N/25mm	35~50

注：表中剥离强度测试涉及的基材为合成橡胶/铝板，铝板打磨，双面施胶，室温放置7天后进行测试。

### 注意事项

I 胶液的晾置时间与环境温湿度、通风条件、施胶量等密切相关，尽量使胶层厚度均匀，若出现局部干燥过慢，可使用吹风、加热等设备快速干燥；

I 辊涂施工时，应快速均匀的施胶，避免来回滚动以致胶层不均匀或形成结皮，胶层不易过厚，否则会延长晾胶时间；

I 胶膜晾置干燥后，建议粘接操作时间在1h以内，对于双面不透水基材，在保证晾置充分的时间内，尽可能早的粘接。

### 包装规格

18kg/桶或1000kg/桶。

### 储存条件

高铁地板胶Felix-488应储存在5~35 的条件下，阴凉、干燥、通风的环境中，保质期为6个月，同时在储存当中必须防止霜冻和直接受到阳光照射。在使用过程中，若长时间不用，需保证开启的包装桶或容器的盖处于密闭状态，防止乳液表面水分挥发形成结皮，甚至乳液性质的改变。