

NORYL PX2922 PPE

产品名称	NORYL PX2922 PPE
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

SABIC Innovative Plastics NORYL PX2922 PPE (Asia Pacific) 物性表

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.26 g/cc
吸水率				0.060 % @Time 86400 sec
线性成型收缩率,Flow				0.0020 - 0.0040 cm/cm @Thickness 3.20 mm
熔体流动速率				37.7 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 300 ° C

机械性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	98.0 MPa
伸长率 (断裂)	8.0 %
弯曲强度	123 MPa
弯曲模量	6.08 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	0.570 J/cm
热性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	27.0 - 44.0 m/m- ° C
	@Temperature -30.0 - 30.0 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	134 ° C
	@Thickness 6.40 mm
可燃性(UL94)	V-0
	@