

# PPO SABIC GTX914

产品名称	PPO SABIC GTX914
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

SABIC Innovative Plastics NORYL GTX GTX914 PPE+PA 物性表

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.10 g/cc
密度				1.09 g/cc
水分吸收				1.20 %
饱和吸水率				3.5 %
线性成型收缩率,Flow				0.015 - 0.019 cm/cm
				0.013 - 0.016 cm/cm
				@Thickness 3.20 mm

线性成型收缩率，横向

0.011 - 0.014 cm/cm

@Thickness 3.20 mm

熔体流动速率

12 g/10 min

@Load 5.00 kg, Temperature 280 ° C

化合物熔体指数

11 g/10 min

@Load 5.00 kg, Temperature 280 ° C

机械性能额定值 (公制)