

# 韩国LG耐候耐化学TPEE KEYFLEX BT 1033D

产品名称	韩国LG耐候耐化学TPEE KEYFLEX BT 1033D
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

品牌

KEYFLEX

是否进口

是

产地

韩国

厂家(产地)

LG化学

牌号

BT 1033D

销售方式

品牌经销

品名

TPEE

加工级别

注塑级、挤出级

特性级别

耐磨、耐老化、抗化学性

用途级别

汽车部件、家电部件、电线电缆级

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

2510

原包韩国LG耐候耐化学TPEE KEYFLEX BT 1033D

Density / Specific Gravity	1.09	g/cm	ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230 ° C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Molding Shrinkage - Flow (3.20 mm)	0.40 to 0.80	%	ASTM D955
Water Absorption (24 hr, 23 ° C)	0.70	ASTM D570	
Hardness	Nominal Value	Unit	Test Method
Durometer Hardness			ASTM D2240
Shore A	85		
Shore D	31		
Mechanical		Nominal Value	
Tensile Strength&nbsp;2 (Break, 2.00 mm)		23.5	
Tensile Elongation 2 (Break, 2.00 mm)		800	
Impact		Nominal Value	
Notched Izod Impact			

-40 ° C, 6.40 mm  
23 ° C, 6.40 mm  
Thermal  
Peak Melting Temperature

No Break

Nominal Value  
185

Electrical  
Comparative Tracking Index (Solution A)

Nominal Value  
600