

# PVC真空吸塑胶免漆门专用真空吸塑胶

产品名称	PVC真空吸塑胶免漆门专用真空吸塑胶
公司名称	合肥恒瑞化工新材料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	型号:AH-1204A 品牌:恒瑞
公司地址	安徽省合肥市望江西路绿怡居东23号楼402室
联系电话	0551-63523608 13505606574

## 产品详情

型号	AH-1204A	品牌	恒瑞
粘合材料类型	塑料类、石材类、金属类、木材类、其他材质	有效物质	50±1(%)
剪切强度	270(MPa)	规格尺寸	100(mm)
保质期	6(个月)	执行标准	Q/AHRNM1204A
CAS	Q/AHRNM1204A		

### ah-1204a真空吸塑胶

#### 产品介绍：

ah-1204a系合肥恒瑞化工新材料有限公司自行研制、开发和生产的单组分、水基型、无游离异氰酸酯单体聚氨酯胶粘剂，属国家重点发展的健康环保型胶粘剂。ah-1204a真空吸塑胶拥有以下优良性能：无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点。软硬度等性能可调节性好以及耐高温、弹性好等优点。低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。

适用范围：ah-1204a真空吸塑胶适用于聚氯乙烯(pvc)等软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型，可用于木门、橱柜、音箱板、电脑桌等。

#### 技术指标：

粘合剂类型	水性聚氨酯	布氏粘度值	> 1200mpa.s (可调)
固含量	50±1%	外观	白色乳液
ph值	7±1	粘接性	优
载体	水	产品颜色	乳白色

建议操作条件：

建议涂胶量平面 $65 \pm 2\text{g}/\text{m}^2$ ，边及凹槽部位为 $90 \pm 10\text{g}/\text{m}^2$ 。

使用前要将基材清理干净，保证没有油污和杂质。涂胶方式：胶枪喷涂，预热时间，真空时间和施压时间应保证胶层至少在70-75℃。机器设定温度参数130℃左右。建议薄pvc加热时间为15-25秒，真空加压时间60-100秒；厚pvc加热时间为25-35秒，真空加压时间80-120秒。活化温度60-80℃，适合于0.4mm以上厚pvc。如要提高耐热性和干燥时间，可加3%-5%的固化剂。

注意事项：

防止冷冻，最佳储存条件为10-25℃。储存期为6个月。不要与其它不同性质的粘合剂混合使用。

包装：20kg25kg塑料桶

合肥恒瑞化工新材料有限公司

地址：合肥市望江西路188号

电话：0551-3523608 13505606574 传真：0551-3523608

邮箱:hengruixcl@126.com 邮编：230022

www.hengruixcl.cn