

剑河环氧树脂地坪漆-剑河美迪诺环氧地坪施工

产品名称	剑河环氧树脂地坪漆-剑河美迪诺环氧地坪施工
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	美迪诺:01
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

剑河环氧树脂地坪漆-剑河美迪诺环氧地坪施工施工包工包料环氧树脂地坪漆施工工艺环氧树脂地坪漆素地清洁1.用无尘地面研磨机研磨混凝土地面；2.用材料对伸缩缝进行填充;3.表面无开裂和油污，4.表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。5.平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。底油层涂布1.施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除;2.根据地面情况不同，加入适量少许石英粉，在树脂进行吸收时，对表层毛孔进行封闭。3.采用滚涂方法在处理好的基础地面滚涂一两道底漆材料，4.局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。5.混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。6.使用普通固化剂施工温度在5~35℃进行，低于5℃需使用低温固化剂，否则不能进行施工。7.环氧封闭底漆的干膜厚度10-15μm，覆盖率为0.14kg/m²。批刮涂装层1.施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除;2.被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5℃，高于35℃，相对湿度大于80%，应避免施工。3.将混合剂中加入一些石英砂。4.然后在涂抹一层环氧地坪涂料，可采用压喷涂的方法对中层进行地坪漆喷涂，5.混合剂完成后要30分钟内完工。6.中涂层养生硬化时间约八小时以上;腻子1.在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度;2.两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。3.视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。面涂层1.在涂刷完底漆、无溶剂环氧中涂漆实干后。2.将主剂及硬化剂混合搅拌。3.首遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。4.混合完成材料需30分钟以内施工完成;5.施工面漆结果后，防尘、封闭现场。6.漆膜养护时间为7天(25℃)(可以正常使用)7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。