

防静电地坪施工 德佳环氧地坪涂料 梅沙街道地坪

产品名称	防静电地坪施工 德佳环氧地坪涂料 梅沙街道地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

水性环氧树脂地坪漆在施工方面与溶剂型地坪漆的步骤大致相同，主要分为底涂、中途、批补、面涂和养护。

具体操作如下：

1、底涂。将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应均匀，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。

2、中涂。在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镘刀将其均匀涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。

3、批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，PVC胶地坪厂家，无批刀印和砂磨印为准。

4、面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。

5、养护。面层实干需要24H，在这期间应进行封闭，比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人，防静电地坪施工，完工保养7天后方可正式投入使用(25 为准，低温时需适度延长)。

四、应力裂缝：

a.主要出现在边、角、有挠度等应力集中的区域

b.表现：在边角等应力处、不同材料处出现有规律的裂缝

c.预控措施：在裂缝产生之前沿应力发展方向切割引导，或与应力发展垂直方向切割以横断；

五、徐变：

a.主要由于地面在使用过程中受到来自叉车、铲车胶轮反复点重压、释放而造成；

b.表现：铲车胶轮反复经过区域产生的细小裂纹，几乎没有宽度，通常是表面裂缝；

c.预控措施：设计时需充分考虑轮压（点荷载），梅沙街道地坪，适当添加尼龙纤维。这种裂纹不会影响地坪的正常使用。

以上为环氧地坪裂缝原因及养护措施，除基本的养护外，日常生活中也要注意很多方面，要正确的方法使用环氧地坪，这样也为用户本身带来益处，增加地坪的使用寿命。

(2)、基面保持干燥，要清除浮尘、旧涂层等，且达到一定的平整度和粗糙度。并作断水处理，不得有积水。【封闭底漆：644：560=1：1混合均匀，添加2~4倍的水混匀即可使用，可选用刷涂、滚涂、喷涂等工艺均匀涂在水泥基面上，涂装后3~4小时可进行下一道涂装。如果基面强度较差，需涂装2次底漆】注意：混合好的644+560底漆须在1小时内使用完毕，过期会凝胶报废。【面漆配制方法：详见参考配方，使用时才加入628，环氧树脂地坪价格，搅拌均匀后即可涂装，每道涂层不宜厚涂，要让水分尽快挥发，防止出现气孔。涂装后6~8小时可进行下一道涂装。注意：已加入628的面漆须在1小时内使用完毕，过期会凝胶报废。】【自然养护25 24小时实干，完全固化需7天，施工后保养7-10天方可使用。】D、包装、储运1、塑料桶包装，每桶50公斤/200公斤，可根据客户需求包装；2、密闭储运，避免高温、阳光直照及冷冻，储存期为壹年。

防静电地坪施工-德佳环氧地坪涂料-梅沙街道地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”选择深圳市德佳地坪材料有限公司，公司位于：深圳市宝安区73区国安楼，多年来，德佳地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：范春秀。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德佳地坪期待成为您的长期合作伙伴！