

# 注塑级 ABS EF-378 韩国LG EF-378L 打印机部件

产品名称	注塑级 ABS EF-378 韩国LG EF-378L 打印机部件
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	13.50/KG
规格参数	品牌:ABS注塑级 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

注塑级 ABS EF-378 韩国LG EF-378L 打印机部件

- 1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.
- 2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度.
- 3.如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
- 4.如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。

【开源】ABS、XR440、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,低排放高耐热ABS

【开源】ABS、XR474、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,耐热性

【开源】ABS、XR474F、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,耐热性

【开源】ABS、XR490、韩国LG 物性：耐热级 特性：注塑成型,耐热性,低排放

【开源】ABS、AF305HT、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃,耐热性

【开源】ABS、AF308、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

【开源】ABS、AF312、韩国LG 物性：阻燃级 特性：注塑成型,阻燃

ABS注塑级,ABS EF-378 ,ABS韩国LG,ABS EF-378L ,ABS打印机部件