

供应 PET AV2360S玻纤增强33% 阻燃

产品名称	供应 PET AV2360S玻纤增强33% 阻燃
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

供应 PET AV2360S玻纤增强33% 阻燃

供应 PET AV2360S玻纤增强33% 阻燃

玻璃纤维增强材料33%

阻燃，粒子

注射成型

物理性能

额定值

密度

1.73

吸水率

饱和, 73 ° F

0.40

平衡, 73 ° F, 50% RH

0.12

机械性能

额定值

拉伸模量

1.89E+0

拉伸应力 (断裂)

23200

拉伸应变 (断裂)

2.0

冲击性能

额定值

筒支梁缺口冲击强度	
-22 ° F	3.8
73 ° F	
筒支梁无缺口冲击强度	
-22 ° F	17
73 ° F	
热性能	额定值
热变形温度	
66 psi, 未退火	464
264 psi, 未退火	428
熔融温度 3	491
线形热膨胀系数	
流动	1.1E-5
横向	3.6E-5
电气性能	额定值
体积电阻率	> 1.0E+
介电强度	740