

# 加热型公路嵌缝胶泥

产品名称	加热型公路嵌缝胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

聚氯乙烯胶泥四大特性：1、具有优良的弹塑性，它能\*\*\*地适应屋面板接缝的变形，胶泥试样在常温（25℃）的延伸率为328～380%，在5分钟内的回缩率80%以上，2、耐热性好，胶泥试样呈45度放置，在80℃时无流淌和气泡现象，3、与混凝土有\*\*\*的粘结性能，常温下（25℃）胶泥与混凝土的粘结力为1.39～1.96kg/m<sup>2</sup>。经老化试验20次循环后，其粘结力仍保持1.5kg/m<sup>2</sup>，4、耐久性好，胶泥试样经老化试验20次循环后，未出现开裂、起泡、剥蚀等缺陷。

施工方法: 1、聚氯乙烯胶泥对旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%，2、新水泥混凝土锯完缝后应清理，3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，zui高温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟，如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可suishi取用并加补新料，连续作业，应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化，熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适，4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

聚氯乙烯胶泥加热熔化的方法 工地上由于渠线长，不宜集中施工，一般就地挖一个土灶，安一口铁锅，便可加热，其方法是将胶泥块剖成约10cm见方，厚度为3～5cm的小块，投入锅内缓慢加温，不断搅拌，炉火要适中均匀，避免大火烘烤，锅内胶泥温度不超过120℃，保持胶泥不鼓泡，冒黄烟、浓烟，如发现黄烟、浓烟，应立即退火，加速搅拌，熔化好的胶泥，随即取用，补新料，连续作业，避免长时加热煎熬，fangzhi胶泥性能发生变化。

沥青胶泥是一种防水材料，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能\*\*\*、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。可以完全取代于传统防腐防水材料。有着比之\*\*\*的防腐、防水、绝缘性能。

沥青胶泥不但\*\*\*良，而且施工方便。因为沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层无缝、无接头的连续封闭体系。

温馨提示下，沥青胶泥分为厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用于大缝隙施工，薄浆型适用于小缝隙施工，大家请根据需要选择