

# 现货PP台湾台化S1003 聚丙烯均聚物 PP挤出级

产品名称	现货PP台湾台化S1003 聚丙烯均聚物 PP挤出级
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	8.99/KG
规格参数	品牌:PP挤出级 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

# TAIRIPRO S1003

聚丙烯均聚物 [Formosa Plastics Corporation](#) 产品说明：

FCFC PP resin S1003 meets the requirements of FDA, RoHS and the certificates of environmental protection.

TAIRIPRO S1003 物性表

基本信息

特性

均聚物

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)FDA 21 CFR 177.1520

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

粒子

加工方法

挤出

物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重 0.900 g/cm ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg) 3.0 g/10 min ASTM D1238

硬度 额定值 单位制 测试方法

洛氏硬度 (R 级, 23 ° C) 100 ASTM D785

机械性能 额定值 单位制 测试方法

抗张强度 (屈服, 23 ° C) 33.3 MPa ASTM D638

伸长率 (断裂, 23 ° C) > 200 % ASTM D638

弯曲模量 (23 ° C) 1370 MPa ASTM D790A

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C, 3.18 mm) 37 J/m ASTM D256

热性能 额定值 单位制 测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) 110 ° C ASTM D648

挤压说明

Screw Temp: 200-270 ° C Molding Temp: 280-290 ° C Casting Roll: 30 ° C Cooling water Temperature: 50-60 ° C