

# 干货：地下室环氧树脂地坪漆地面施工工艺

产品名称	干货：地下室环氧树脂地坪漆地面施工工艺
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-21-052801 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

## 产品详情

一、施工条件1.1 环境温度不小于5℃，环境温度 10-25℃。1.2 地面已过养护期，且含水量小于 10%。1.3 地面应有符合验收条件的平整度。1.4 地面不得有空鼓、大面积起砂等现象。二、工艺流程面漆层-封闭层-中涂腻子层-中砂浆层-底涂层-基础素低基层处理 底涂层 中涂层 批土层 面涂层三、施工方法及工艺要求3.1 基层处理3.1.1 素地需养护 28 天以上，水份需 8%以下，素地不平或空鼓需加以除去。3.1.2 用环氧砂浆补平地面。3.1.3 素地油污需彻底清洗干净。3.1.4 施工前需保持施工素地干燥和清洁。3.2 底涂层3.2.1 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。3.2.2 视地面情况调整适当粘度，混合料需 4 小时内施工完成。3.2.3 底涂层养护硬化时间约 8 小时以上。3.3 中涂层3.3.1 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。3.3.2 混合料适量加入石英砂。3.3.3 使用镘刀将材料均匀涂布。3.3.4 混合料需 30 分钟内施工完成。3.3.5 施工交接处做好交接处理。3.3.6 中涂层养护硬化时间约 8 小时以上。3.4 批土层3.4.1 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。3.4.2 使用批刀将材料涂布均匀。3.4.3 混合料需 30 分钟内施工完成。3.4.4 批土养护硬化时间约 8 小时以上。3.4.5 视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。3.5 面涂层3.5.1 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。3.5.2 使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布，混合料需 30 分钟内施工完成。3.5.3 施工交接处需做好交接处理。3.5.4 施工完成 24h 后方可上人，72h 后方可重压。四、质量标准4.1 环境温度为 25℃，施工后 2-3d 应达到实干，即硬度达到完成固化的 80%左右。4.2 流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整。4.3 无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差。4.4 无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落造成的很小缺陷。4.5 地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光 50~70），平涂型为有光，水性为半光~无光。

4.6 桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。