

# PC/ABS韩国乐天 NH-1030 阻燃级

产品名称	PC/ABS韩国乐天 NH-1030 阻燃级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	34.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

### PC+ABS | Infino NE-1030

生产企业：韩国乐天化学

规格用途

规格级别

阻燃性

外观颜色

该料用途

备注说明

技术参数

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数

物理性能

SpecificGravity(Natural)

ASTMD792

1.18

g/

物理性能

密度(本色)

ISO1183

1.18

g/

物理性能

熔流率 (熔体流动)

ASTMD1238

53

g/

速率) (220 ° C/10.

0kg)

物理性能

熔流率 (熔体流动

ISO1133

53

g/

速率) (220 ° C/10.

0kg)

物理性能

收缩率-

ASTMD955

0.32to0.39

%

流动(3.20mm)

物理性能

MoldingShrinkage-

ASTMD955

0.33to0.40

%

AcrossFlow(3.20m

m)

物理性能

收缩率

横向流量:3.20mm

ISO2577

0.33to0.40

%

物理性能

收缩率

流量:3.20mm

ISO2577

0.32to0.39

%

机械性能

拉伸模量2

ASTMD638

2600

M

机械性能

拉伸模量

ISO527-2/50

2500

M

机械性能

抗张强度2(屈服)

ASTMD638

63.0

M

机械性能

拉伸应力(屈服)

ISO527-2/50

60.0

M

机械性能

抗张强度2(断裂)

ASTMD638

54.0

M

机械性能

拉伸应力(断裂)

ISO527-2/50

46.0

M

机械性能

伸长率2(断裂)

ASTMD638

59

%

机械性能

拉伸应变(断裂)

ISO527-2/50

35

%

机械性能

弯曲模量3

ASTMD790

2500

M

机械性能

弯曲模量4

ISO178

2500

M

机械性能	弯曲强度3	ASTMD790	87.0	M
机械性能	弯曲应力4	ISO178	90.0	M
冲击性能	CharpyNotchedImp actStrength5(23 ° C )	ISO179/1eA	17	kJ
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强 度 23 ° C,3.18mm	ASTMD256	490	J/m
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强 度 23 ° C,6.35mm	ASTMD256	120	J/m
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强 度5(23 ° C)	ISO180/1A	16	kJ
硬度	洛氏硬度(R级)	ISO2039-2	118	
热性能	HeatDeflectionTem perature(0.45MPa,U nannealed,4.00mm)	ISO75-2/B	90.0	°
热性能	HeatDeflectionTem perature(0.45MPa,A nnealed,4.00mm)	ISO75-2/B	93.0	°
热性能	载荷下热变形温度 (1.8MPa,未退火,6.4 0mm)	ASTMD648	83.0	°
热性能	HeatDeflectionTem	ISO75-2/A	77.0	°

	perature(1.8MPa,U annealed,4.00mm)				
热性能	HeatDeflectionTem		ISO75-2/A	85.0	°
	perature(1.8MPa,An nealed,4.00mm)				
热性能	维卡软化温度	--	ISO306/B50	93.0	°
热性能	维卡软化温度	--	ISO306/B120	95.0	°
可燃性	UL阻燃等级	1.5mm	UL94	V-0	
可燃性	UL阻燃等级	3.0mm	UL94	V-0	

PC/ABS典型应用范围：应用于汽车内外部件、电脑及周边设备、通讯器材、家电、手机壳、照相器材、汽车拉手、通讯、汽车及电子电器部件等。