

PBT德国巴斯夫（授权总代理商）

产品名称	PBT德国巴斯夫（授权总代理商）
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

PBT典型应用:

- 家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），
- 电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），
- 汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。
- 还有，医疗器械，建筑材料，精密机械等广泛地应用在我们的日常中的很多用品用具上。

外包装图片：

PBT注塑之前一定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。