

毕克消泡剂BYK-141--济南森利源化工贸易

产品名称	毕克消泡剂BYK-141--济南森利源化工贸易
公司名称	济南森利源化工贸易有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	型号:BYK-141BYK助剂 产品规格:25 用途、使用范围:油漆油墨胶黏剂
公司地址	济南市历下区工业南路96号山东化工市场内A区202号
联系电话	18660799188

产品详情

型号	BYK-141 BYK助剂	产品规格	25
用途、使用范围	油漆油墨胶黏剂	品牌	德国毕克化学
包装规格	25	CAS	518

数据页d205

08年02月更新

byk-071 byk-072 byk-141

溶剂型体系用有机硅消泡剂

化学组成

byk-071

byk-072破泡聚硅氧烷溶液

byk-141破泡聚合物和聚硅氧烷溶液

典型物化数据

密度

20 ° c g/ml

不挥发份%闪点 ° c

byk-071

0,87 3,5 25

溶剂：二甲苯

byk-072

0,83 1,0 18

溶剂：二甲苯/正丁醇/甲基异丁基酮2/1/1

byk-141

0,87 3,2 28

溶剂：烷基苯/异丁醇11/2

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

推荐用量

%助剂用量（购入形式）基于总配方：

byk-0710,3 - 2,0

byk-0720,2 - 1,0

byk-1410,1 - 0,7

加入方法和加工指导

为获最佳性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。消泡剂的完全效果要在投入体系24小时后才能获得。

数据页d205

08年02月更新

应用领域

木器和家具涂料 工业涂料 建筑涂料 罐头涂料

byk-071 –

byk-072

推荐

特性和优点

byk-071在涂料的生产，灌装和施工过程中有效地防止泡沫的形成。在低极性木器涂料中，byk-071最佳的消泡性能。在高极性木器涂料中，推荐使用byk-141。byk-071在木器涂料中一般不会引起消光。还可用于“高光”体系的消泡。另外，它还能改进流平和表面清爽性。在淋涂体系中，byk-071不幕的稳定。byk-071还帮助消光剂定向排列以取得均匀的消光效果。

byk-071

byk-072在所有溶剂型体系中均呈现优异消泡性能。该产品的活性成分符合fda § 175.300，适用于食品接触。该消泡剂很容易加入，因而可通过后添加而得到最佳用量。

byk-072

byk-141可用于一般工业涂料、纸张涂料、地面涂料和幕式淋涂木材涂料。适宜的基料是无油聚酯类、聚氨酯、环氧酯、硝酸纤维素和酸固化体系。

byk-141