



，适用于所有种类的皮革。

经改助剂处理后的革样，对其颜色、丰满度、厚度、柔软度等一系列革样的物理品质均不受影响。

larray ar适用于坯革染色加油固定前的水洗过程中，加入0.2%—0.5%的改助剂，在甲酸固定前水洗30min，可有效的消除和防止甲醛，另外改助剂还广泛适用于已经加工成皮革成品的产品，如鞋子、箱包、皮衣、手套及皮革玩具等的甲醛的消除与防治。