

尖特牌室外蓝色泳池漆弹性防水漆

产品名称	尖特牌室外蓝色泳池漆弹性防水漆
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

产品详情

1 本品为不含溶剂，厚浆型高性能防护涂料，具有极佳的耐水、耐化学品、耐磨损等性能，适用于混凝土制游泳池，蓄水池，养鱼池等涂装，可防止渗水，可防止腐蚀或风化，耐水浸泡和干湿交替、还可防止藻类生长。

2 由于极佳的综合性能，还可用于化学品贮槽衬里、水舱衬里、管道内外壁涂料、耐磨损涂料、混凝土保护等场合。

物性表

外观颜色	各色
组成	双组份（带色主剂，无色固化剂）
配合比例	A：B=5:1（重量比）
固含量	100%
可使用稀释剂	丙酮、乙醇、甲苯、溶剂油等
配合比重	1.5
安全性	非危险品
单层干膜厚度	200-300微米
理论涂布率，两遍涂布	1.6平方米/公斤，随溶剂用量不同
配合适用期 环境温度25	0.5h
干燥时间 底材温度25	表干：2h 实干：8h
覆涂间隔	最短：8h 最长：无限制
水汽渗透率(ASTM F 1249)	5.07 克/平方米
附着力 (ASTM D4541)	84 公斤/平方厘米
耐磨损(ASTM D4060) 1 公斤/1000 转	41 毫克重量损耗

施工工艺

1 先清理施工基面，如有麻面、露筋、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷的基面，应进行修补、抹平等处理；如有浮浆层等薄弱混凝土应剔除。如有疏松的混凝土面须采用环氧腻子或泳池漆进行封底处理。另外，所有阴角应贴敷无纺布（200mm）增强抗裂性。总之施工之前，底材应坚实平整、饱满圆润、清洁干燥、无油无尘。

2 在辊涂或涂刷所用工具为油漆辊或棕毛刷，也可采用无空气喷涂设备。

3 施工分两遍进行(总厚度0.6mm。辊刷第一遍，待初步干固以后（间隔数小时）再涂装第二遍。判断是否干固采取以下标准：墙壁手感已干、触动不脱落为准。地板需时略长，视人行走不会破坏为准。

4 涂完第一层须总体检查有否气孔、砂眼、颗粒和漏涂，并及时清理补漆。

5 遇有伸缩缝、结构缝、管道与混凝土交接处周边等可能振动部位，须使用无纺布玻纤布等局部贴敷加强处理。

6 钢材表面：喷砂除锈至Sa2.5级或手工或动力工具除锈至St3, 然后涂装，表面保持清洁干燥

注意事项

1 应在5 ~ 35 温度下使用本产品，但在室外雨、雪环境下，不能施工。

2 视施工速度配料，已配制好的材料应及时在1小时内用完。

3 每次配料应控制配合量，避免操作不及集中放热而致浪费。

4 外层完全干固时间一般为一天之后，此时可做其它覆盖层。

5 一般现浇混凝土至少需养护14天以上方可进行施工。

参考用量

1. 泳池漆 30kg套装(25kgA组主剂 + 5kgB组固化剂)，厚度约0.2-0.3mm，单层可涂刷面积约3-4m²。两遍工法总用量约0.6-0.7kg/ m²，厚度约0.5mm。

2. 修补腻子50kg套装(25kgA组 + 25kgB组)，厚度约1mm，可批刮面积为1 m²。

安全事项

1 本产品由人士在工业场所使用,客户在使用本产品前,应仔细了解有关产品的健康安全知识。

2 该涂料如添加挥发性易燃溶剂则成为溶剂型涂料,为避免危险发生,应采取必要的安全措施如下: 必须远离火星和明火,严禁在作业场所吸烟,并采取有效措施,防止火星产生, 施工场所应通风良好,以消除使用过程中的爆炸隐患。

3 防止身体直接接触(使用工作服,手套,护目镜等), 如不慎接触到皮肤,应用肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗,如眼睛受到污染,用大量清水冲洗,并立即就医。

附无溶剂环氧腻子简介

性能用途	简介	无溶剂、涂膜无毒、无味、无污染、良好批刮性、能厚刮。
	用途	固化不收缩、不开裂,涂层附着力强、强度高。 适用于混凝土表面铺平处理以及缺陷修补。 也可用于裂缝及凹陷的修补及整体增强处理。
产品数据	固体份	
	外观	黑白双组,配合为灰色
	干膜厚度	与地面平整度有关,可根据平整度刮厚
	理论涂布率	刮涂一道为0.5-1 kg/ m ²
	抗压强度	80Mpa
	储存期	半年
施工详述	配合比例	A : B=1 : 1
	施工工法	刮涂、批刮
	稀释剂	一般不需要,如需要可使用酒精、丙酮、甲苯、溶剂油等
	适用期	30-60min
	干燥时间	2-6h