

ABS 宁波台化 ANC180特性自熄 ;阻燃性

产品名称	ABS 宁波台化 ANC180特性自熄 ;阻燃性
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	宁波台化:台化 ABS:ANC180 大陆:宁波台化
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 宁波台化 ANC180特性自熄 ;阻燃性

物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 / 比重

23 ° C 1.16 g/cm ISO 1183

密度 / 比重 1.16 g/cm ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C / 5.0 kg) 5.0 g / 10 min ASTM D1238

机械性能 额定值 单位制 测试方法

抗张强度 (23 ° C) 41.0 MPa ASTM D638

弯曲模量 (23 ° C) 2160 MPa ASTM D790

弯曲强度 (23 ° C) 67.0 MPa ASTM D790

硬度 额定值 单位制 测试方法

洛氏硬度

R 计秤, 23 ° C 103 ISO 2039-2

R 级, 23 ° C 103 ASTM D785

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 6.35 mm) 160 J/m ASTM D256

可燃性 额定值 测试方法

UL 阻燃等级 (1.5 mm, All Colors) V-0 UL 94

热性能 额定值 单位制 测试方法

载荷下热变形温度

1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm 80.0 ASTM D648

1.8 MPa, 退火 3 89.0 ASTM D648

注射 额定值 单位制

干燥温度 70到80

干燥时间 2到3 hour

加工 (熔体) 温度 160到200

模具温度 40到70

注塑压力 58.8到108 MPa