

# ABS 镇江奇美 PA-705

产品名称	ABS 镇江奇美 PA-705
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	镇江奇美:奇美 ABS:PA-705 大陆:镇江奇美
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

ABS 镇江奇美 PA-705

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

43

MPa

ISO 527

伸长率

40

%

弯曲强度

65

Mpa

ISO 178  
弯曲模量

2650

ASTM D790  
硬度  
1/2

115

R Scale

ASTM D785  
冲击性能  
悬壁梁缺口冲击强度

15

kJ/m<sup>2</sup>

ASTM D256  
热性能  
热变形温度

100

ASTM D648  
维卡软化温度

119

ASTM D1525.7  
挤出工艺

挤出。塑料ABS生产管材、板材、片材、及型材等制品，管材可用于各种水管、气管、润滑油及燃料油的输送管；板材、片材可用于地板、家具、池槽、过滤器、墙壁隔层及热成型或真空成型。挤出机的螺杆长径比通常比较高，L/D为18~22之间，压缩比为（2.5~3.0）。宜用渐变型带鱼雷头螺杆，料筒温度分别为：料斗部150~160℃，料筒前部180~190℃，模头温度185~195℃，模具温度180~200℃，其次吹塑成型温度可控制在140~180℃之间。