

木材白乳胶生产

产品名称	木材白乳胶生产
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

产品详情

如何检测白乳胶好坏

是“看”

可用于涂料内部的搅拌，具有不在外面的质量的白乳胶漆具有分层、沉淀等现象；

第二是“拎”

你可以用一根棍子把白乳胶漆拎起来，看看下游的白乳胶漆是否能挂出一根长丝，平均吗？

第三是“粘”

可以用两根手指擦，好的商品感觉很光滑，没有粗糙的感觉和粒状的感觉，干然后取水冲，白乳胶漆的质量不容易掉下来，需要降低，油漆的质量比较容易擦掉；这当然需要一些经验。

第四就是要“闻”

质量较好的白乳胶漆无异味，质量较差的乳胶漆有刺鼻的气味，令人窒息。特别是，为了避免涂料中的有害物质，一些油漆中添加了香水，特别要注意购买，白乳胶漆越厚，涂料的质量就越令人沮丧。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多白乳胶的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

白乳胶冬季如何保暖

仓储

白乳胶仓库温度应保持在0℃以上，要防止仓库通风失温。白乳胶在-3℃以下保存20小时以上，即会上冻结冰。1、保温房有条件的经销商和工厂，可以建保温房，配暖气等升温设备，保持室内温度在5℃以上。

2、普通房普通仓库要堵严窗户，门口挂厚门帘，木材白乳胶生产，防止通风。同时用草垫、保温被盖住胶水，保暖防冻。

想要了解更多白乳胶的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

具体步骤

1. 将聚乙烯醇粉末在去离子水中溶化完全，过滤。（可选用PVA-1788 2488等）

2. 将聚乙烯醇胶水投入不锈钢反应釜(也可用搪瓷反应釜，只是搪瓷釜的传热效果不及不锈钢反应釜)，再加入乳化剂OP-10，开动搅拌机，使之混合均匀。

3. 将聚酯单体总量的15%(即6.9)与过硫酸钾配方量的40%(即0.036)加入不锈钢反应釜中，继续搅拌，并开始升温。当温度升到60-65℃停止加热。其中要注意，引发剂过硫酸钾应先用纯水兑成8%~10%的水溶液，分多次加完。

4. 在引发剂的作用下，虽停止加热，但温度自行升高，当温度在65℃以上时，反应釜的回流装置开始出现回流。当温度升到80℃以上时回流逐渐减弱。此时从反应釜的滴加斗中，进行聚酯单体的滴加，滴加速度应控制在每小时滴加总量的10%左右(即4.6左右)。在反应过程中，要密切注意反应温度，在反应釜夹套中加入冷却水来控制反应温度，不高于80℃。

5. 在加酯单体的同时，也加入引发剂，每小时加入量为配方量的4.5%左右。

如需了解更多白乳胶的相关信息，欢迎关注燕翔通达网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

木材白乳胶生产由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。木材白乳胶生产是北京燕翔通达技术开发有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔经理。