

PBT漳州长春3015-104 纤维增强

产品名称	PBT漳州长春3015-104 纤维增强
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:漳州长春 型号:3015-104 产地:漳州长春
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

the runner (nozzle) is easy to cool and solidify, and the nozzle will be stopped up. If the temperature of the feeding barrel exceeds 275 ° C or the residence time of the molten material in the feeding barrel exceeds 30 minutes, the material will easily decompose and become brittle.

PBT漳州长春3015-104纤维增强

产品应用图

1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

PBT漳州长春3015-104纤维增强

技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重	ASTM D792	1.56-1.62	
	玻纤含量	CCP	30	%
	吸湿率	ASTM D570	0.03	%
机械性能	挠曲模数	ASTM D790	7000	kg/c
	挠曲强度	ASTM D790	1500-2300	kg/c

	洛氏硬度		ASTM D785	94	M-S
	引张强度		ASTM D638	1000-1400	kg/c
	冲击强度		ASTM D256	7-11	kg.c
电气性能	引张伸长率		ASTM D638	2.5-4.5	%
	表面抵抗率		ASTM D257	> 10	
	体积抵抗率		ASTM D257	> 10	.c
	诱电正接		ASTM D150	0.001	60H
热性能	介电常数		ASTM D150	3	60H
	绝缘破坏强度		ASTM D149	> 20	KV/
	耐燃性		UL94	V-0	
	熔点		DSC	225	
	热膨胀系数		ASTM D696	3	10
	热变形温度	18.6kg/cm	ASTM D648	208 (220)	

PBT漳州长春3015-104纤维增强