

# ABS韩国LG化学ER400耐高温 高强度 高抗冲 高流动

产品名称	ABS韩国LG化学ER400耐高温 高强度 高抗冲 高流动
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	品牌:LG化学 型号:ER400 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

## 产品详情

### 基本信息

抗撞击性，高

### 用途

耐热性，高  
汽车领域的应用

汽车内部零件

汽车外部零件

### 加工方法

外壳  
注射成型

### 物理性能额定值单位制测试方法

1.04

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)

8.0

收缩率 - 流量 (3.20 mm)

0.40 到 0.80

硬度额定值单位制测试方法	112
机械性能额定值单位制测试方法	2440
拉伸应力 (屈服)	52.0
弯曲模量 1	2400
弯曲应力 2	79.0
冲击性能额定值单位制测试方法	
-30 ° C	9.0
23 ° C	21
悬壁梁缺口冲击强度	
-30 ° C	8.0
23 ° C	21
热性能额定值单位制测试方法	

热变形温度 3(1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm)	85.0
维卡软化温度	101
可燃性等级测试方法	HB
注射成型值单位制	80 到 90
干燥时间	3.0 到 4.0
建议的最大水分含量	0.070
料筒后部温度	180 到 210
料筒中部温度	210 到 230
料筒前部温度	230 到 240
射嘴温度	230 到 240
加工（熔体）温度	230 到 260

模具温度

40 到 60

背压

0.981 到 2.94