

EVA美国杜邦2815 耐水解抗化学 耐低温 食品级 薄膜级

产品名称	EVA美国杜邦2815 耐水解抗化学 耐低温 食品级 薄膜级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EVA 型号:2815
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

材料特性	共聚物、抗氧化剂、可接触食品、热稳定剂、醋酸乙烯含量28.0 wt%			
加工方式	注射成型,挤出成型,吹塑成型			
物理性能	条件	测试标准	数据	
比重	ASTM D792	0.95		g/cm3
熔融流动指数	190 ° C / 2.16Kg	ASTM D1238	6	
热性能	条件	测试标准	数据	
维卡软化温度	ASTM 1525	46		° C
熔融温度	ASTM D4591	75		° C
注射成型条件			建议值	
干燥温度			40-80	
干燥时间			2.0-4.0	
建议水份含量			<=0.20	
料筒后部温度			110-160	
料筒中部温度			120-180	
料筒前部温度			130-190	
喷嘴温度			140-200	
模具温度			20-70	