

ABS/台湾奇美/PA-709s 注塑级,挤出级高抗冲 头盔料管材级

产品名称	ABS/台湾奇美/PA-709s 注塑级,挤出级高抗冲 头盔料管材级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	4.5	
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	0.4	
物理性能	燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/16"HB	
机械性能	弯曲强度		ASTM D-790	560	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.0 × 10 ⁴	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	8.1	
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	7.2	
	洛氏硬度		ASTM D-785	100	
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	39	
	引张强度		ASTM D-638	4950	
	弯曲强度		ASTM D-790	8000	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.8 × 10 ⁵	
	伸长率		ASTM D-638	40	

	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	44	
	引张强度		ASTM D-638	350	
热性能	热变形温度		ASTM D-648	86(187)	
	热变形温度		ASTM D-648	96(205)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	106	
	维卡软化点		ASTM D-1525	223	