

原料供应POM NW-02LV 高滑动,低VOC

产品名称	原料供应POM NW-02LV 高滑动,低VOC
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:NW-02LV 规格:进口原料
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

原料供应POM NW-02LV 高滑动,低VOC

- 特点：Polyplastics Co., Ltd. Duracon POM NW-02LV

宝理塑料株式会社聚甲醛(POM)共聚物。

- POM NW-02LV 高滑动,低VOC

Duracon POM NW-02LV

聚甲醛 (POM) 共聚物 + PE

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明

Low VOC, High sliding

黄卡下载：E45034-503345

材料特点：低 VOC

产品形式：颗粒料

塑料牌号：POM NW-02LV

定属记号：>POM+PE<

材料物性

物理性能	额定值	单位制
密度	1.36	g/cm
熔流率(熔体流动速率)(190 /2.16 kg)	20	g/10 min
溶化体积流率(MVR)(190 /2.16 kg)	18.0	cm/10min
吸水率(23 ,24 hr)	0.70	%
机械性能	额定值	单位制
拉伸模量	2250	MPa
拉伸应力	52.0	
标称拉伸断裂应变		
弯曲模量	2100	ISO 178
弯曲应力	68.0	
摩擦系数		
Dynamic3	0.32	
与钢 - 动态4	0.17	
磨损因数		

0.98 MPa,0.30 m/sec5	< 1.0	10 ⁻⁸ mm/N
0.98 MPa,0.30 m/sec6	19	
0.060 MPa,0.15 m/sec7	400	
0.060 MPa,0.15 m/sec8	1000	
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	5.9	kJ/m
热性能		
热变形温度(1.8 MPa,未退火)	80.0	
线形热膨胀系数		
流动:23 到 55	1.2E-4	cm/cm/
横向:23 到 55		
可燃性		
UL 阻燃等级	HB	测试方法
补充信息		
Color Number	CF2001/CD3501	
注射		额定值

原料供应POM , NW-02LV 高滑动,低VOCpom , pom材料阻燃吗 , pom是谁 , pom塑料价