

## QSn6.5-0.1锡青铜价格 BPO 6.5-0.15锡青铜硬度

产品名称	QSn6.5-0.1锡青铜价格 BPO 6.5-0.15锡青铜硬度
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	96.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.9 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

## 产品详情

qsn6.5-0.1是什么材料 qsn6.5-0.1硬度 qsn6.5-0.1锡青铜 QSN6.5-0.1 qsn6.5-0.1锡青铜的强度 qsn6.5-0.1密度 qsn6.5-0.1和qsn4-3有什么不同 qsn6.5-0.1价格 qsn6.5-0.1材料标准 qsn6.5-0.1多少钱一公斤

QSn6.5-0.1(BPO 6.5-0.15)锡青铜密度QSn6.5-0.1QSn6.5-0.1(BPO 6.5-0.15)是什么材料QSn6.5-0.1锡青铜QSn6.5-0.1和c5191QSn6.5-0.1(BPO 6.5-0.15)密度QSn6.5-0.1(BPO 6.5-0.15)硬度QSn6.5-0.1和qsn4-3有什么不同QSn6.5-0.1价格QSn6.5-0.1(BPO 6.5-0.15)材料标准QSn6.5-0.1多少钱一公斤 QSn6.5-0.1锡磷青铜有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，在热态和冷态下压力加工性良好，对电火花有较高的抗燃性，可焊接和钎焊，可切削性良好，在大气、淡水中耐蚀。

QSn6.5-0.1是牌号，材料的命名方式，6.5代表锡含量6.0-7.0 0.1代表磷含量0.1-0.25

QSn6.5-0.1

QSn6.5-0.1锡磷青铜有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，在热态和冷态下压力加工性良好，对电火花有较高的抗燃性，可焊接和钎焊，可切削性良好，在大气、淡水中耐蚀。

中文名 磷青铜 外文名 QSn6.5-0.1 标准 GB/T 4423-2007 伸长率 5 13

用途

QSn6.5-0.1用于制作弹簧和导电性好的弹簧接触片，精密仪器中的耐磨零件和抗磁零件，如齿轮、电刷盒、振动片、接触器等。锡青铜是铸造收缩率小的有色金属合金，用来生产形状复杂、轮廓清晰、气密性要求不高的铸件，锡磷青铜在大气、海水、淡水和蒸汽中十分耐蚀，广泛用于蒸汽锅炉和海船零件。

含磷锡青铜具有良好的力学性能，可用作高精密工作母机的耐磨零件和弹性零件。含铅锡青铜常用作耐磨零件和滑动轴承。含锌锡青铜可作高气密性铸件。 [1]

## 化学成份

单位 (%) :

铜 Cu : 余量

锡 Sn : 6.0 ~ 7.0

铅 Pb : 0.02

磷 P : 0.10 ~ 0.25

铝 Al : 0.002

铁 Fe : 0.05

硅 Si : 0.002

锑 Sb : 0.002

铋 Bi : 0.002

注 : 0.1(杂质) [1]

## 力学性能编辑

抗拉强度  $b$  (MPa) : 470

注 : 棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 直径或对边距离5 ~ 12 [1]

## 处理规范

热加工温度750 ~ 770 ;退火温度600 ~ 650 。